

TUBO TERMORRETRÁCTIL POLIOLEFINA PARED MEDIA CON ADHESIVO



REFERENCIA: TRPM – medida

- Temperatura trabajo: -45°C ~110°C
- Temperatura contracción: 70°C ~125°C
- Radio de contracción: 3:1
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Disponible sin adhesivo.
- Tension nominal: 1KV.



Property	Test method	Standard
Tensile strength	ASMT D2671	≥14Mpa
Elongation	ASMT D2671	≥400%
Tensile Strength After Aging	UL224 158°Cx168h	≥12Mpa
Elongation at Break After Aging	UL224 158°Cx168h	≥300%
Longitudinal Shrink Ratio	UL 224	≤±10%
Dielectric strength	IEC 243	≥20 kV/mm
Volume Resistance	IEC 93	≥1x10 ¹⁴ Ω.cm
Water Absorption	ASTM D 570	<0.5
Operation Temperature	-45°C ~110°C	
Shrink Temperature	70°C ~125°C	
Rated Voltage	1KV	