

FICHA TÉCNICA:

TUBO TERMORRETRACTIL POLIOLEFINA PARED FINA SIN ADHESIVO CONTRACCIÓN 2:1 TRPF135°C



REFERENCIA: TRPF135 - medida - color

- Temperatura de trabajo: -45 +135°C
- Temperatura de contracción: >80°C
- Flexible, auto extingüible.
- MIL-1-23053/5
- UL 224 VW-1
-  C-UL  CSA C 22.2 OFT
-  RoHS libre de halógenos.

Property	Test method	Standard
Tensile strenght (MPa)	ASTM D2671	≥10.4
Ultimate Elongation (%)	ASTM D2671	≥200
Tensile strength after heat aged (MPa)	175°C x 168h	≥7.3
Ultimate Elongation after heat aged (%)	175°C x 168h	≥100
Longitudinal change (%)	ASTM D2671	-5%~+5%
Flammability	ASTM D2671 C method	VW-1
Voltage withstand	UL 224, 2500V, 60s	No breakdown
Heat shock	UL 224 250°C x 4hrs	No cracks, flowing or dripping
Dielectric strength(KV/mm)	ASTM D 149	≥15
Volume resistivity (Ω.cm)	ASTM D 876	≥10 ¹⁴