

FICHA TÉCNICA: TUBO TERMORRETRACTIL POLIOLEFINA PARED FINA SIN ADHESIVO



REFERENCIA: TRPF3X - medida – color

- Temperatura trabajo: $-55^{\circ}\text{C} \sim \pm 125^{\circ}\text{C}$
- Temperatura contracción: $\geq 120^{\circ}\text{C}$
- Radio contracción: 3:1
- Tensión trabajo: 600V para diámetros desde 0.8mm a 19.1mm / 1000V resto medidas.
- Auto extingible.
- Buena Resistencia a ácidos y disolventes.

AMS-DTL-23053/5 the CLASS 1 standard.



C-UL 224 VW-1



CSA C 22.2 OFT

-   RoHS libre de halógenos.

Resistente rayos ultravioletas



Property	Test method	Standard
Tensile strength (Mpa)	ASTM D2671	≥ 10.4
Elongation (%)	ASTM D2671	≥ 200
Tensile strength after heat aged (Mpa)	158°C X 168 h	≥ 7.3
Elongation after heat aged (%)	158°C X 168 h	≥ 100
Longitudinal change (%)	ASTM D2671	- 5% ~ + 5%
Flammability	ASTM D 2671 C method	VW-1
Voltage withstand	UL 224, 2500V, 60s	No breakdown
Dielectric strength (Kv/mm)	ASTM D 149	≥ 15
Volume resistivity ($\Omega \cdot \text{cm}$)	ASTM D 876	$\geq 10^{14}$